

全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC0115521801

報告發行日期 : 2023年03月08日

申請廠商: 邁拓爾特殊布料股份有限公司
新北市新莊區新北大道三段5號4樓之6

樣品敘述:

壹(一)件所送檢樣品據指為:

品名 : MetalMax 黑色抗菌布料
顏色 : 黑色
原產地 : 台灣
製造商 : 邁拓爾特殊布料股份有限公司
樣品收件日期 : 2023年02月21日
開始測試日期 : 2023年02月21日

測試內容:

依據客戶要求執行測試, 結果請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者:

荆淑華

荆淑華
副總經理



報告簽署人:

周世民

周世民
經理

第 1 頁 共 3 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 114690, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2405



測試內容：

1. 抗菌效力評估測試

依據客戶要求參考 ASTM E 2149-20。

依據美國紡織化學協會 AATCC TM135-2018t 標準下洗滌 150 次，洗滌條件為水溫 27±3°C，一般洗滌轉速，機器皂洗，再以清水洗滌 6 次，低溫迴轉烘乾。

測試菌種：金黃色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538)
大腸桿菌 *Escherichia coli* (ATCC 8739)
肺炎桿菌 *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 4352)

測試樣品：送檢樣品 (1 公克樣品置於 50 毫升菌液)
樣品測試前殺菌條件：以 121°C 之高壓滅菌釜滅菌 15 分鐘
操作緩衝溶液：磷酸緩衝溶液
液態培養基：Tryptic Soy Broth
潤濕劑：0.01% DC Q2-5211
接觸時間：24 小時 ± 5 分鐘
培養溫度：35±2°C
培養時間：24 小時
培養基：Plate Count Agar

結果：

試驗菌種 (保存編號)	金黃色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	大腸桿菌 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)
起始菌量	1.7× 10 ⁵ CFU/毫升	2.6× 10 ⁵ CFU/毫升
空白培養組經接觸 24 小時後之菌量 (b)	7.7× 10 ⁶ CFU/毫升	1.6× 10 ⁷ CFU/毫升
已接菌之測試樣品經接觸 24 小時後之菌量 (a)	1.5× 10 ³ CFU/毫升	3.6× 10 ⁴ CFU/毫升
抗菌效力	99.98%	99.79%

試驗菌種 (保存編號)	肺炎桿菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i> (ATCC 4352)
起始菌量	2.6× 10 ⁵ CFU/毫升
空白培養組經接觸 24 小時後之菌量 (b)	5.8× 10 ⁶ CFU/毫升
已接菌之測試樣品經接觸 24 小時後之菌量 (a)	3.4× 10 ⁴ CFU/毫升
抗菌效力	99.41%

抗菌效力 = (b-a)/b x 100%

備註：CFU = Colony Forming Unit = 菌落形成單位



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

